

Cod.

DIMENSIONI e MASSE dei tubi di acciaio senza saldatura e saldati, secondo le **NORME ANSI B 36.10** ed **API 5L e 5LX**

*Spessori: STD = Standard; Xs = Extra Strong; XXS = Double Extra Strong

^ Spessore dei tubi "Special" della Norma API 5L

• Spessore dei tubi "Special" della Norma API 5LX

Diametro		Spessore		Massa		Identificazione		
nominale	esterno					Norme	STD*	N° di
pollici	pollici/mm	pollici	mm	libbre/piede	Kg/m	API	XS XXS	sched.
11/4	1.660 42,2	0.140	3,56	2.27	3,38	5L	STD	40
		0.191	4,85	3.00	4,47	5L	XS	80
		0.250	6,35	3.75	5,60			160
		0.382	9,70	5.21	7,76	5L	XXS	
11/2	1.900 48,3	0.145	3,68	2.72	4,05	5L	STD	40
		0.200	5,08	3.63	5,41	5L	XS	80
		0.281	7,14	4.86	7,24			160
		0.400	10,16	6.41	9,55	5L	XXS	
2	2.375 60,3	0.109	•2,77	2.64	3,93	5L-5LX		
		0.125	•3,18	3.00	4,47	5L-5LX		
		0.141	•3,58	3.36	5,00	5L-5LX		
		0.154	3,91	3.65	5,44	5L-5LX	STD	40
		0.172	4,37	4.05	6,03	5L-5LX		
		0.188	4,78	4.39	6,54	5L-5LX		
		0.218	5,54	5.02	7,48	5L-5LX	XS	80
		0.250	6,35	5.67	8,45	5L-5LX		
		0.281	7,14	6.28	9,35	5L-5LX		
		0.344	8,74	7.46	11,11			160
0.436	11,07	9.03	13,45	5L-5LX	XXS			
2 1/2	2.875 73,0	0.109	•2,77	3.22	4,80	5L-5LX		
		0.125	•3,18	3.67	5,46	5L-5LX		
		0.141	•3,58	4.12	6,14	5L-5LX		
		0.156	3,96	4.53	6,75	5L-5LX		
		0.172	4,37	4.97	7,40	5L-5LX		
		0.188	4,78	5.40	8,04	5L-5LX		
		0.203	5,16	5.79	8,62	5L-5LX	STD	40
		0.216	5,49	6.13	9,13	5L-5LX		
		0.250	6,35	7.01	10,44	5L-5LX		
		0.276	7,01	7.66	11,41	5L-5LX	XS	80
		0.375	9,52	10.01	14,91			160
0.552	14,02	13.69	20,41	5L-5LX	XXS			
3	3.500 88,9	0.109	•2,77 [^]	3.95	5,88	5L-5LX		
		0.125	•3,18 [^]	4.51	6,72	5L-5LX		
		0.141	•3,58 [^]	5.06	7,54	5L-5LX		
		0.156	•3,96 [^]	5.57	8,30	5L-5LX		
		0.172	4,37	6.11	9,10	5L-5LX		
		0.188	4,78	6.65	9,91	5L-5LX		
		0.216	5,49	7.58	11,29	5L-5LX	STD	40
		0.250	6,35	8.68	12,93	5L-5LX		
		0.281	7,14	9.66	14,39	5L-5LX		
		0.300	7,62	10.25	15,27	5L-5LX	XS	80
0.438	11,13	14.32	21,23			160		
0.600	15,24	18.58	27,67	5L-5LX	XXS			